


Contornatura piastra in Duplex F51 - 1.4462 X2CrNiMoN22.5.3



Macchina : SAMU VCM 1600
Attacco : ISO 50
Mandrino : ER 32
Materiale : F51

Dimensioni pezzo :

Altezza : 80
Larghezza : 300
Lunghezza : 1400
Sovrametallo laterale : 2,5 -5 mm

YouTube

Guarda il video su YouTube
www.youtube.it
Cerca " TTE frese 5104 – F51

5104

Fresa 4T torica a sgrossare gv

Ciclo di lavoro

- 5104-160-480

Tempo contatto totale per contornare tutto il pezzo = 2 ore



S	F	Ad	Rd
1000	320	22	1,2

Tabella materiali Duplex

	EN	ASTM	C	N	Cr	Ni	Mo	Others
Duplex	1.4162	S32101	0.03	0.22	21.5	1.5	0.3	5Mn
	1.4362	S32304	0.02	0.10	23	4.8	0.3	-
	1.4662	S82441	0.02	0.27	24	3.6	1.6	3Mn
	1.4462	S32205*	0.02	0.17	22	5.7	3.1	-
	1.4410	S32750	0.02	0.27	25	7.0	4.0	-

